

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سبک

LDPE · LH0075

نوع · Type
پلی اتیلن سبک
LDPEگرید
LH0075
LDPE

01 توضیح · Description

high molecular weight low density polyethylene film grade ... chiefly recommended for extrusion of blown film. It is suitable for shrink film ... contains antioxidant.

02 کاربرد · Applications

- carrier bags
- shrink film
- industrial film
- dust bin liners
- large bottles
- blow moulding of small containers
- packaging of pharmaceutical products
- packaging of foodstuffs
- bottles for storage of chemical products

03 مقادیر (Typical data)

ویژگی · Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی · Density	* TSTM 209 B (TSTM = Toyo Soda Standard Test Method)	gr/ml	0.920
شاخص جریان مذاب · MFI (190°C/2.16 kg)	ASTM D 1238	gr/10min.	0.75
Vicat softening point	ASTM D 1525	°C	95
Elongation @ break (MD)	ASTM D 882	%	300 min.
Elongation @ break (TD)	ASTM D 882	%	450 min.
Tensile @ break (MD)	ASTM D 882	kg/cm2	170 min.
HDT	ASTM D 648	°C	33
Dart impact	ASTM D 1709	gr	120 min.

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.
Table is titled Specifications, but the footnote says: The above data are typical laboratory average. They are intended to serve as guides only.

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش · واتساپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲