

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سبک

LDPE • Lupolen 2420 H

Type • نوع
پلی اتیلن سبک
LDPE

گرید
Lupolen 2420 H
LDPE

01 توضیح • Description

a non-additivated, low density Polyethylene. It is delivered in pellet form. Features: Good Heat Seal, Optical, Good Processability

02 کاربرد • Applications

- Bags & Pouches
- Film
- Shrink Film
- Blown Film
- Cast Film

03 مقادیر (Typical data)

Property • ویژگی	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
Density • چگالی	ISO 1183	g/cm ³	0.924
MFR (190°C/2.16Kg) • شاخص جریان مذاب	ISO 1133	g/10 min	1.9
Tensile Modulus	ISO 527-1, -2	MPa	260
Tensile Stress at Yield	ISO 527-1, -2	MPa	11
Tensile Strength at Break MD/TD	ISO 527-1, -3	MPa	26/18
Tensile Strain at Break MD/TD	ISO 527-1, -3	%	250/600
Dart Drop Impact (50 blown film)	ASTM D 1709	g	110
Vicat softening temp (A50 (50 °C/h 10N))	ISO 306	°C	94
Haze (50)	ASTM D 1003	%	<8.0
Gloss (60°, 50)	ASTM D 2457	—	>100

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

Typical properties: not to be construed as specifications

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش • واتساپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲