

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سبک خطی

LLDPE • LL 0220 AA

Type · نوع
پلی اتیلن سبک خطی
LLDPE

گرید
LL 0220 AA
LLDPE

01 توضیح · Description

linear low density polyethylene copolymers containing butane-1 as the comonomer. LL0220AA offers good balance of mechanical properties, good optical properties and good cling performance when it processed by the cast extrusion process.

02 کاربرد · Applications

- cast extrusion process (good cling performance)
- blending partner in LDPE or LLDPE in both cast and blown film application

03 مقادیر (Typical data)

ویژگی · Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی · Density	ASTM D 1505	gr/cm ³	0.920
شاخص جریان مذاب · MFI (190°C/2.16Kg)	ASTM D 1238	gr/10Min	2.3
Haze	ASTM D 1003	%	1
Gloss(45°)	ASTM D 2457	%	95
Dart Drop Impact	ASTM D 1709(A)	g	90
Tear Strength MD/TD	ASTM D 1922	gr/25µm	100/300
Tensile Strength at yield MD/TD	ASTM D 882	MPa	10/11
Tensile Strength at Break MD/TD	ASTM D 882	MPa	30/25
Elongation at Break MD/TD	ASTM D 882	%	1000/1100
Secant Modulus MD/TD	ASTM D 882	MPa	80/100
Coefficient of friction	ASTM D1894	—	> 5.0
Vicat Softening Temperature	ASTM D 1525	°C	98
Formulation	—	—	Anti Oxidant: √ · Anti Block: - · Slip Agent: -

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

.Column header: Typical Value. Footnote: The above data are typical laboratory average. They are intended to serve as guide only

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش · واتساپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲