

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سبک خطی

LLDPE · LL-235F6

نوع · Type
پلی اتیلن سبک خطی
LLDPEگرید
LL-235F6
LLDPE

01 توضیح · Description

linear-low density polyethylene resin (LLDPE), obtained by gas phase technology process. This grade designed for the production of different type of films and agricultural tapes ... approved for food contact applications.

02 کاربرد · Applications

- Agricultural Films and Tapes
- Lamination
- Shrink Film
- Industrial Films
- Frozen Food Packaging

03 مقادیر (Typical data)

ویژگی · Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی · Density	D1505	g/cm ³	0.922
شاخص جریان مذاب · Melt Index (190 °C and 2.16 kg)	D1238	g/10 min	0.6
Vicat Softening Point	D1525	°C	107
Melting Point	D3418	°C	127
Flexural Modulus	D790	Mpa	350
Tensile Strength at Yield	D882	Mpa	10/11 (MD/TD)
Tensile Strength at Break	D882	Mpa	45/25 (MD/TD)
Tensile Elongation at Break	D882	%	>600
Elmendorf Tear	D1922	gr	120/450 (MD/TD)
Hardness	D2240	Shore D	55
ESCR	1693	hr	>1000

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

Section heading is 'Typical Application'; the property table itself has no typical/specification label. Disclaimer: makes no warranties either express or implied concerning the information herein. Rev. 01

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش · واتس اپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲