

دیتاشیت گرید پلی استایرن

PS · GPPS1160

نوع · Type
پلی استایرن
PSگرید
GPPS1160
PS

01 کاربردها · Applications

- shower cabinets, lighting thin films, insulation board, foam sheet of fruits trays, meat trays, egg boxes.

02 مقادیر (Typical data)

ویژگی · Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی · Density	footnote only: "Density and shrinkage of this grade are approximately around 1.04 kg/lit & (0.4-0.7)%(ASTM D-955) respectively"	kg/lit	≈ 1.04
شاخص جریان مذاب · MFR	ASTM D-1238 (200C-5KG)	g/10min	2.5
STYRENE RESIDUAL MONOMER	CLG LABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD)	PPM	<500
VICAT SOFTENING POINT (50C/hr 1kg)	ASTM D-1525	C	105
ROCKWELL HARDNESS	ASTM D-785	-	SCALE/L70
TENSILE STRESS AT BREAK	ASTM D-638	MPA	48
ELONGATION AT BREAK	ASTM D-638	%	3
TENSILE MODULUS	ASTM D-638	MPA	3200

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقلی ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۳ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش · واتس اپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲