

دیتاشیت گرید پلی استایرن

PS · GPPS1540

نوع · Type
پلی استایرن
PSگرید
GPPS1540
PS

01 کاربردها · Applications

- packaging articles, petri dishes, office equipments, pen barrels, crisper boxes for refrigerators, cups gloss layer

coextrusion, anionic styrene butadiene copolymer dilution.

02 مقادیر (Typical data)

ویژگی · Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی · Density	footnote only: "Density and shrinkage of this grade are approximately around 1.04 kg/lit & (0.4-0.7)%(ASTM D-955) respectively"	kg/lit	≈ 1.04
شاخص جریان مذاب · MFR	ASTM D-1238 (200C-5KG)	g/10min	11
STYRENE RESIDUAL MONOMER	CLG LABPSG004	PPM	<500
VICAT SOFTENING POINT	ASTM D-1525	C	91
ROCKWELL HARDNESS	ASTM D-1525 (as printed)	-	L SCALE/ 70
TENSILE STRENGTH AT BREAK	ASTM D-638	MPA	42
ELONGATION AT BREAK	ASTM D-638	%	2
TENSILE MODULUS	ASTM D-638	MPA	3100

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۳ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازنشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش · واتساپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲